Produktdatenblatt

Kalziumsilikatplatten Palette (1.000x1.000x25mm)

Artikelnummer: KP08.EPPW.025.0080-00

STAND VOM 3. NOVEMBER 2025



Produktbild



| Kategorien | Klimaplatten Paletten, Paletten |
|------------------------|---|
| Anwendbare Untergründe | Mineralische Untergründe z.B. Kalk-Sandsteine, Ziegelsteine, Kalkputze, Beton etc |
| Eigenschaften | Dampfdiffusionsoffen Das Produkt enthält keine gefährlichen Stoffe gemäß EOTA TR 034 (Fassung Oktober 2015) und setzt auch keine frei. Feuchteregulierend Geeignet für die Verwendung in Kontakt mit austenitischen Stählen (ASTM 795) Gute mechanische Festigkeit Hohe thermische Beständigkeit Kapillaraktiv Kein Mineralschaum Kein Perlite Kein erbserregenden Mineralfasern Niedrige Wärmeleitfähigkeit ökologisch unbedenklich Qualität liegt über den Forderungen der ASTM- und DIN EN-Normung Rein mineralisch Schimmelhemmend (basisch) Schwefelfrei und eisenarm Sehr leicht zu verarbeiten Steigerung des Wohlfühlfaktors |
| pH-Wert | 10,3 (basisch, stark schimmelhemmend) |
| Produktfamilie | Wärmedämmplatte aus mineralischem Material |
| Zulassung | ETA (Europäische technische Bewertungsstelle des deutschen Institut für Bautechnik DIBt) |
| Wärmeleitfähigkeit | ■ Lambda Wert λ : 0,067 W/(mK) ■ λD(23,50) = 0,073 W/(m⋅K) * Nennwert |
| Verbrauch | 1 Platte 1000 x 1.000 mm pro m ² |
| Druckfestigkeit | 1000 kPa |
| Brandeigenschaften | Nicht brennbar Klasse A1 nach EN 13501-1:2018 |
| Anwendungsgebiet | Innendämmung von Decken (unterseitig) oder des Daches Innendämmung von Decken oder Bodenplatten (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen Innendämmung von Wänden Schimmelsanierung |

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.



45136, Essen

Produktdatenblatt

Kalziumsilikatplatten Palette (1.000x1.000x25mm)

Artikelnummer: KP08.EPPW.025.0080-00

STAND VOM 3. NOVEMBER 2025



| Vorgrundiert | Ja |
|----------------------------------|---|
| Kalziumsilikatplatten Festigkeit | Classic |
| Lieferform | Platten 1.000 x 1.000 x 25 mm |
| Wasserdampfdiffusionswiderstand | μ = 2 oder 5 2 |
| Porenraum | 90% |
| Plattenstärke | 25 mm |
| Rohdichte | 230 kg/m3 bis 265 kg/m3 |
| Besonderheiten | Schneller Einbau, weniger Fugen, weniger Spachtelarbeit, weniger Wärmebrücken Werksseitig vorgrundierte Oberfläche |

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.

